



**CANTERAS DE RICHINOL, S.L.**

**C/ Arenal, 64 – Entreplanta. Izq.36500 – Lalín (Pontevedra) - Tif. 986 78 71 02**

**13**

**15/001 - CPR - 2013/10/18**

**EN 12620:2002+A1:2008**

**005.RIC Producto AG - 10/20 -T - V - L**

**Áridos para hormigón**

Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	<b>10/20</b>
Granulometría		Categoría	Gc90/15
		Categoría de tolerancia	G <sub>T15</sub>
		%pasa por tamiz 14	43
Forma del árido grueso	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 <sub>15</sub>
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		<b>2,74 gr / cm<sup>3</sup></b>
Limpieza	Contenido en finos	Categoría	f <sub>1,5</sub>
	Contenido en Conchas		NPD
	Calidad de los finos.		NPD
	EQUIVALENTE DE ARENA		NPD
Resistencia a la fragmentación del árido grueso. COEFICIENTE DE LOS ANGELES		Categoría	LA <sub>15</sub>
Resistencia a la abrasión			NPD
Resistencia al desgaste			NPD
Resistencia al pulimento	Coefficiente de pulimento acelerado		CPA <sub>44</sub>
Composición / Contenido	CLORUROS	Valor declarado	≤0,01%
	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS <sub>0,2</sub>
	Azúfre total	Cumple o no cumple el valor umbral	≤ 0,05 %
	Componetes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón		<b>MÁS CLARA</b>
	Contenido en carbonatos	Valor declarado	NPD
Estabilidad en volumen	Retracción por secado	Cumple o no cumple el valor umbral	NPD
	Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de A.H: enfriadas por aire	Valor declarado	NPD
Resistencia al hielo y al deshielo			0,7%WA
Absorción de agua			0,7%WA
Emisión de radioactividad		Valor declarado a petición	NPD
Liberación de metales pesados		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de carbonos poliaromáticos			NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente a la reactividad álcali-silíce		Valor declarado a petición	No reactivo

*NPD: Prestación no determinada*