

**CE**  
0370-CPR-1611



**CANTERAS DE RICHINOL SL. ..**  
CIF: B36166650  
C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalin (PO)  
Tif.: 986 787 102  
www.canterasare.com / richinol@canterasare.com  
**PLANTA:** Carretera Agolada 15808 MELIDE, A Coruña <sup>ª</sup>  
Tif.:981 505 504 · Móvil: 639 357 873

**13**  
**15/001 - CPR - 2013/10/18**  
**EN 13242:2002 + A1:2007**  
**007.RIC Producto AG - 32/63 -T - V**  
**Áridos para capas granulares**

Forma de las partículas	INDICE DE LAJAS	Categoría	F1 <sub>20</sub>
Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	<b>32/63</b>
Granulometría		Categoría	G <sub>c</sub> 85/15
		Categoría de tolerancia	GT <sub>C20/15</sub>
		%pasa por tamiz 16	0
		%pasa por tamiz 32	1
		%pasa por tamiz 40	42
		%pasa por tamiz 63	100
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		2,99 gr / cm <sup>3</sup>
Limpieza	Contenido en finos		f <sub>2</sub>
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		NPD
Porcentaje de partículas trituradas		Categoría	G <sub>90/3</sub>
Resistencia a la fragmentación y machaqueo. COEFICIENTE DE LOS ANGELES			LA <sub>15</sub>
Estabilidad en volumen			NPD
Absorción de agua	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	NPD
	Partículas > 4 mm.		0,5
Composición / contenido químico	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS <sub>0,2</sub>
	Azufre total		S <sub>1</sub>
	Componetes que alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento de la de materiales tratados con conglomerados hidráulicos	Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
Resistencia al desgaste		Categoría	CPA <sub>50</sub>
Liberación de metales pesados por lixiviación		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente al hielo deshielo del árido grueso		Categoría	MS <sub>18</sub>

NPD: Prestación no determinada