



0370-CPR-1612

**CANTERAS DEL ARENAL SL.**

C/ Arenal, 64 - entpl. izq. 36500 Lalin (PO)

Tlf.: 986 787 102

www.canterasare.com / richinol@canterasare.com

PLANTA: C/ Val do Carrio, s/nº 36596 LALÍN, Pontevedra
Tlf.: 986 698 602 · Móvil: 649 989 780

13

36/001 - CPR - 2013/10/18

EN 12620:2002+A1:2008

001.CAR Producto AF - 0/4 -T - V - L

Áridos para hormigón

Tamaño de las partículas	Serie Básica + 2	Denominación (d/D)	0/4 - TG
Granulometría		Categoría	G_r85
		Categoría de tolerancia	NPD
		% pasa por tamiz 2	78
Forma del árido grueso	INDICE DE LAJAS	Categoría	NPD
Densidad de las partículas	Partículas < 4 mm.	Valor declarado	2,60 gr / cm³
	Partículas > 4 mm.		NPD
Limpieza	Contenido en finos		f₁₀
	Contenido en Conchas		NPD
	Calidad de los finos. EQUIVALENTE DE ARENA		EA ≥ 70
	Resistencia a la fragmentación del árido grueso. COEFICIENTE DE LOS ANGELES	Categoría	NPD
Resistencia a la abrasión			NPD
Resistencia al desgaste			NPD
Resistencia al pulimento	Coefficiente de pulimento acelerado		CPA₅₀
Composición / Contenido	CLORUROS	Valor declarado	≤0,01%
	Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS_{0,8}
	Azufre total		≤ 1 %
	Componetes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón	Cumple o no cumple el valor umbral	Mas clara
	Contenido en carbonatos	Valor declarado	NPD
Estabilidad en volumen	Retracción por secado	Cumple o no cumple el valor umbral	NPD
	Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de A.H: enfriadas por aire	Valor declarado	NPD
Resistencia al hielo y al deshielo		Valor declarado	0,6%WA
Absorción de agua		Valor declarado	0,6%WA
Emisión de radioactividad		Valor declarado a petición	NPD
Liberación de metales pesados		Valor umbral válido en el lugar de uso	NPD
Liberación de carbonos poliaromáticos			NPD
Liberación de otras sustancias peligrosas		Sustancia	NPD
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice		Valor declarado	No reactivo

NPD: Prestación no determinada